

鋼製型枠用コート剤（原液使用タイプ）

強力防錆コート剤

ガードセプター-101P



内容量：4kg

18kg

錆の上から塗布できる1液性コート剤



用途

- 鋼製型枠の錆を落とさずそのまま使える防錆コート剤。



特徴

- ガードセプター 101Pは鋼製型枠に付着した錆を落とすことなく、錆の上から塗布できるコート剤です。
- 錆をケレンする必要がないので作業経費、時間、労力を大幅に削減することができます。
- 速乾性のため塗装工事にかかる時間が大幅に短縮できます。
- 硬化した皮膜は強固でありいかなる溶剤にも容易には侵されません。



使用方法

- 塗布面の浮き錆や古い塗装面を竹ぼうきやワイヤーブラシで軽くケレンして下さい。
- 塗布面に汚れや塩分などが付着している場合は水で洗い流して下さい。
- 油汚れの場合は脱脂して下さい。
- 塗布作業は刷毛、ローラー、ガン吹きなど現場に適した道具で塗布して下さい。
※作業終了後は塗布器具をシンナーで洗浄して下さい。
- 塗布後1～2時間ほどで指触乾燥しますがコンクリート打設まで1日以上養生して下さい。
- 剥離剤は当社商品サムテックA-1をご使用下さい。
- 繰り返し5～7回の転用が可能です。
- 転用を続けているとポロポロと剥がれてきますので、竹ぼうき、ワイヤーブラシでケレンして頂き、ガードセプター 101Pを再度塗布して下さい。



塗布面積

- 1kgあたり約10㎡



使用上の注意

- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- 直射日光で高温状態の型枠に塗布すると、強度が出ないことがありますのでご注意ください。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- 火気厳禁（第四類第二石油類）
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認ください。