

防錆剤（原液使用タイプ）

生コンの付着を妨げない鉄筋防錆剤

サムテック

スーパーサビコン

国土交通省NETIS登録番号
QS-160012-A



内容量：18ℓ

建築物や橋梁下部工の暴露鉄筋等



用途

- 鉄筋コンクリート用異形鉄筋（防錆剤）



特徴

- スーパーサビコンは塗布したままコンクリートを打設できる鉄筋用防錆剤です。
- 刷毛、ローラーで簡単に塗ることができます。
- 速乾性で薄い被膜を形成します。
- スーパーサビコンの被膜は熱膨張による鉄筋の収縮に追随し破れません。
- スーパーサビコンを塗布した鉄筋と無塗装鉄筋の付着応力を比較テストを行っております。
- 防錆効果は3～6ヶ月です。（季節や状況で多少異なります）



使用方法

- 鉄筋の油分、水分、汚れを取り除いてから刷毛、ローラーで原液を塗布して下さい。
- 使用後の機材はラッカーシンナーでよく洗って下さい。



塗布面積

- 1ℓあたり約10㎡。1缶（18ℓ）で約450本（D25、L5m）



使用上の注意

- 作業中は換気をよくし火気を遠ざけて下さい。
- 揮発しますので必要量ずつ小分けにしてご使用下さい。
- ご使用途中の缶の蓋は必ず閉めて下さい。
- 指触乾燥硬化まで30～40分を要します。その間の降雨は避けて下さい。
- 他の溶剤や油等を混合しないで下さい。
- 防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋を着用して下さい。
- 高温になる場所に保管しないで下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- 火気厳禁（第四類第一石油類）（第2種有機溶剤）
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認下さい。