

防錆剤（原液使用タイプ）

1 液水性エポキシ塗料長期鉄筋防錆剤

サムテック

LSガード

（グレー・赤）



内容量：16kg

建築物や橋梁下部工の暴露鉄筋等



用途

- 鉄筋コンクリート用異形鉄筋（長期防錆剤）



特徴

- LSガードは鉄筋の1年以上の長期防錆剤として開発されました。
- 防食性に優れたエポキシ樹脂と付着性に優れたアクリル樹脂、両方の性質を持った特殊水性樹脂の防錆剤です。
- クロム、鉛などの重金属が含まれておらず、危険性の少ない防錆剤です。
- VOC削減ができた環境対応型の塗料です。
- グレー・赤の2色を用意しています。
- 1液性で作業性が良く、速乾性に優れています。
- 指触乾燥：1時間 硬化乾燥：3時間



使用方法

- 使用前に鉄筋の油分、水分、汚れ、錆を取り除いて下さい。
- 仕様前に容器をよく攪拌して下さい。
- 刷毛、ローラーで均一にムラ無く塗布して下さい。
- 塗布し辛い場合は水で希釈し（5%程度）よく攪拌してお使い下さい。
- 使用後の機材はよく水洗いをして下さい。



塗布面積

- 1kgあたり約7～9㎡。1缶（16kg）約290本（D25、L5m）



使用上の注意

- 気温5℃以下での塗布は避けて下さい。
- 湿度85%以上での塗布は避けて下さい。
- 塗布中に塗料を放置すると塗料表面に皮張りが発生する事があります。その場合は皮張りが塗料中に混入しないように注意し、取り除いて下さい。
- 塗膜が指触乾燥するまでは雨に当てないで下さい。
- コンクリート面に付着しないように注意して下さい。
- 容器は必ず密栓し、高温にならない場所で保管して下さい。
- 冬場の凍結にはご注意ください。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認ください。