

コンクリート表面初期養生剤（希釈使用タイプ）

コンクリート表面初期養生剤 浸透型

サムテック

CT



内容量：17ℓ（ポリ缶）

床版工事

土木現場

建築現場

2次製品工場

港湾河川工事

トンネル工事



用途

- コンクリート表面のレイダンス防止、ヘアークラック防止剤。



特徴

- サムテックCTはコンクリート表層部へ浸透し、水分の発散を抑えます。
- 蒸発量を均一に抑えることにより、表面の応力差により発生するクラックを防止します。
- コンクリート表面に撒くだけで簡単にレイダンス・クラックを防止することができます。
- 浸透型の養生剤のため、コンクリート表面の硬度を8～13%上げる働きがあります。
- 地下駐車場やリフトが激しく出入りしてコンクリート床の土ほこりが出る現場の床にCTを撒いて頂くと舞い上がる粉じん、ほこりを抑える事ができます。



使用方法

- CTの原液を4～5倍に希釈して下さい。（原液1：水3～4）
- 最終金ゴテ仕上げ後、ブリージング水が消えてからスプレー、ジョウロ等で散布して下さい。
※冬季のコンクリート打設には、保湿用シート類と併用してご使用下さい。



塗布面積

- 1kgあたり8～10㎡（希釈した液）



使用上の注意

- 散布する際は風向き、周辺環境にご注意下さい。
- CTの成分である珪酸ソーダはガラスにつきますとガラスと一体となってしまう、除去することが非常に困難となります。周辺の車やビルの窓ガラスにご注意下さい。
- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 必要に応じて防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認下さい。