

剥離剤（水性・希釈使用タイプ）

水性 化粧合板・ステンレス・FRP型枠に最適な剥離剤

サムテック

アルファ-CX

土木現場

建築現場

2次製品工場

港湾河川工事

トンネル工事



内容物：17kg



用途

- 化粧合板型枠・ステンレス型枠・樹脂型枠・化粧（発泡）型枠



特徴

- 表面が平滑な化粧合板型枠やステンレス型枠に最適の剥離剤です。
- 乾燥型剥離剤で型枠に展着する水溶性剥離剤です。
- 清水で5～10倍に希釈可能であり経済的です。よく攪拌してご使用下さい。
- 水性剥離剤のため油シミを作りません。
- 表面が乾いてもコンクリートと反応する添加剤が表面に残りません。油性剥離剤のように滑りません。
- 吸着作用が強く、型枠面から流れ落ちにくいです。
- 鉱物油系の臭いも少なく閉所での作業に向いています。
- また引火性もないためトンネル工事等、持込制限のある場所でもご使用頂けます。



使用方法

- 水性・希釈タイプです。水道水にて5～10倍に薄めてご使用ください。
- 22Pに記載のサムテックスプレーをご使用下さい。また、その他道具としてローラー・モップ・刷毛でも塗布できます。



塗布面積

種類	塗布面積／1ℓ
木製生合板	—
化粧合板	20㎡
メタル・ステンレス・樹脂	20㎡



使用上の注意

- 水道水にて希釈して下さい。原液使用不可。
- 一度水を加え乳化した液は、元の容器に戻さず使い切して下さい。また時間を空けて使用する際は、再度攪拌してご使用下さい。
- 凍結にご注意して下さい。一度凍結した剥離剤は使用しないで下さい。
- 塗布後、激しい降雨があった際は再度型枠に塗布して下さい。
- 使用後は必ず密栓して水分、夾雑物の混入を避けて下さい。
- 「化粧（発泡）型枠」にご使用頂く場合は、温度にご注意下さい。高温になった状態でご使用になると、化粧（発泡）を溶かす場合があります。
- ミストの吸引や直接接触を極力避けて下さい。
- 必要に応じて防毒マスク、ゴーグル、耐油性の手袋を着用して下さい。
- 冷暗所で換気の良い場所に保管して下さい。
- 処理の際は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- その他注意事項に関しましては、製品安全データシートにてご確認下さい。